

**WOODEX HARDWOOD OIL****Масло для твердых пород древесины
коричневый**

ТИП ПРОДУКТА	Разбавляемое растворителем, высыхающее масло, предназначенное для наружных поверхностей. Впитывается в древесину.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для обработки новых и выцветших деревянных поверхностей из твердой древесины, термически обработанной древесины и также тика, дуба и махагони. Масло коричневого цвета для твердых пород древесины придает деревянной поверхности ее первоначальный оттенок. Обычными объектами применения являются: садовая мебель, причалы, заборы, крыльца и двери. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять при помощи WOODEX HARDWOOD OIL ежегодно. Не рекомендуется для покрытия теплиц, парников и помещений для скота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 35 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
Практический расход	Распиленная доска 5 - 8 м ² /л Строганная доска 8 - 10 м ² /л
Плотность	прим. 0,85 г/мл
Время высыхания, +23°C	
- на ощупь	через 8 часов
- сухая	через 16 часов
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Разбавитель, очистка инструментов	Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством TEKNOSOLV 1621 (солювент нафта).
Глянец	Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку.
Цвета	Коричневый и в аэрозольном баллоне также бесцветный
Атмосферостойчивость	Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно.
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	Коричневый: 0,5 L, 1 L и 500 ml аэрозольный баллон Бесцветный: 500 ml аэрозольный баллон

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. При необходимости поверхности вымыть средством для очистки террас RENSA TERRACE. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть.
До обработки удалить старый слой краски или лака.

Обработка

До нанесения, изделие тщательно перемешать.

Содержимое емкости тщательно перемешать до нанесения. WOODEX HARDWOOD OIL наносить кистью или губкой. Также возможен способ окунания.
Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Невпитавшееся масло вытереть тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.
Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_1700_Tuoteseloste.pdf