



TIKKURILA  
**TIKKURILA TAIKA GLOW**  
ТАЙКА ГЛОУ

<b>ТИП</b>	Специальный светящийся в темноте водоразбавляемый лак.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для придания эффекта свечения внутри сухих помещений. Используется на окрашенной поверхности стен, а также для окрашивания мебели, полов, предметов при покрытии защитным слоем лака. Можно использовать для маркировки маршрутов передвижения наряду с одобренными указателями путей эвакуации.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначен для придания эффекта свечения на поверхностях внутри сухих помещений. Эффект наиболее заметен на белом / светлом фоне в помещении без света. Для свечения в темноте требует получения достаточного количества света. Продолжительность свечения в темноте - до 6 часов.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## TIKKURILA TAIKA GLOW

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Расход</b>	8–12 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от способа нанесения.
<b>Фасовка</b>	0.333 л, 1 л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносите валиком с коротким ворсом, кистью, трафаретной кистью или распылителем (например, воздушное распыление, размер сопла – 1,4-1,8 мм, количество разбавителя – 0-5% от объема раствора).
<b>Время высыхания</b>	Повторное нанесение примерно через 6 часов.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Около 1,1 кг/л, (ISO 2811)
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	1 класс по ISO 11998/DIN EN 13300.
<b>Термостойкость</b>	85°С, ISO 4211-3.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	19
<b>Предельная величина ЛОС</b>	(Cat A/I) 200 г/л (2010). Содержит VOC (ЛОС) макс. 200 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# TIKKURILA TAIKA GLOW

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже 10°C и относительная влажность воздуха 30 - 70%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новую поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенную поверхность с моющим средством Tikkurila Maalipesu, как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску. Отшлифуйте твердые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Выровняйте отверстия и углубления шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

### Грунтование

Нанесите белую или светлую, подходящую для объекта грунтовку или интерьерную краску, например, Tikkurila Harmony. Лак Tikkurila Taika Glow можно наносить на любые водоразбавляемые краски Tikkurila.

### Нанесение

Перед применением лак тщательно перемешать. Нанесите лак при помощи валика с коротким ворсом, предназначенного для гладких поверхностей, кистью или трафаретной кистью. Старайтесь достичь как можно более гладкой поверхности и попробуйте нанести лак ровным слоем одинаковой толщины. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски. Более значительного эффекта свечения можно достичь при нанесении в два (или более) слоя. На поверхность, покрытую лаком Tikkurila Taika Glow, можно нанести защитный слой лака, например, паркетного лака Tikkurila Parketti-Assa или лака для мебели Tikkurila Kiva. Внимание! Убедитесь в том, что нанесение лака удалось в темноте. След от исправлений легко будет заметен, особенно если лак нанесен тонким слоем. Больше идей и более подробные инструкции Вы найдете на сайте Tikkurila.

### Очистка инструментов

Удалить оставшийся лак с инструментов и промыть водой с мылом.

### Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности.

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки.

Остатки раствора смыть водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

### Ремонтная окраска

См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». При желании Вы можете закрыть поверхность с эффектом свечения, окрасив ее в два слоя любой водоразбавляемой краской.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.